FICHE PRODUIT

PALLMANN

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PALL-X 98 GOLD GLÄNZEND

Водный 2-К лак для паркетных полов в помещениях с очень высокими нагрузками

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Водный 2-К паркетный лак для паркетных полов с очень высокими нагрузками на пол, включая промышленные зоны.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Водный 2-К паркетный лак для паркетных полов с очень высокими нагрузками на пол, включая промышленные зоны.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- Грунтовка: все грунтовки серии PALL-X
- 2 x PALL-X 96 полумат (по 120 мл/м²)
- Промежуточная шлифовка глянцевым падом PALLMANN GLANZPAD SG 320 (ок.1 шт./10 м²)
- 1 x PALL-X 98 glänzend (140 мл/м²) валиком для глянцевых лаков (арт.67669)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластиковая канистра
Расфасовка:	4,5 + 0,45 l
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Степень глянцевости:	блестящий
Соотношение замеса:	10 : 1
Расход на слой:	ок. 130 ml/m²
1 л хватает:	ок. 7 m²/L
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Время для работы после замеса:	ок. 4 часов*
Готовность к вскрытию лаком:	через ок. 2 часов*
Окончательная прочность:	через ок. 10 дня при *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

оверхность, которая покрывается лаком, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений прошлифована, в соответствием с требованием техники. Мы приниципиально рекомендуем перед нанесением лак грунтовать паркет, для избежания бокового залипания паркетных плашек.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- Отличная растекаемость
- С очень хорошими заполняющими свойствами
- Удобен в работе
- Быстро сохнет и быстро набирает конечную прочность
- GISCODE W2/DD+
- EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

Z-157.10-119

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

PALLMANN | A brand of Uzin Utz Group
DE | PALLMANN GmbH | Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg | Telefon +49 931 27964-0 | Telefax +49 931 27964-50 | E-Mail info@pallmann.net | Internet www.pallmann.net

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Прогрунтовать грунтовкой PALLMANN.
2. Нанести лак PALL-X 96 halbmatt (полумат) равномерным насыщенным слоем с помощью валика WL (для водных лаков) на основание. Нанести не менее 2-х слоев с расходом 120 мл/м2 в течение 24 часов. Начинать наносить с края, сначала поперек волокон, затем –по направлению волокон.
3. Провести промежуточную шлифовку с помощью глянцевого пада PALLMANN GLANZPAD SG 320.
4. Обе емкости перед работой довести до комнатной температуры (20°) и хорошо потрясти.
5. Компонент А вылить в чистое ведро, туда добавить компонент В (отвердитель) и сразу же хорошо перемешать соответствующей мешалкой. Другой метод перемешивания состоит в том, что компонент А энергично встряхивают, затем компонент В полностью выливается в емкость с компонентом А, канистра плотно закрывается и энергично встряхивается крутящими движениями 2 минуты, затем на 10-20 минут оставляется в покое, еще раз коротко встряхивается, затем в горловину вставляется сито.
6. Затем нанести 1 слой (расход 130 мл/м2) лака PALL-X 98 GOLD glänzend с помощью валика PALLMANN AUFTRAGSROLLE GLANZLACK (арт.67669).
7. Лакирование больших зон: во избежание плакатного эффекта рекомендуется содержимое нескольких емкостей вылить в один большой контейнер, тщательно перемешать машинным способом, и при работе обращать внимание, чтобы по всей площади была одинаковая толщина слоя.
8. При работе с 2-х компонентными системами лаков следить за выработкой лака в течение указанного открытого времени лака после замеса.
9. Инструменты после работы промыть водой.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- Оптимальная температура при работе 18-250С, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания.
- Многие экзотические сотра дерева, напр. тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также венге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным земедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению цвета. Исходя из многообразтя и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест).
- После добавки отвердителя канистру плотно не закрывать – опасность разрыва.
- Гарантийный срок хранения материалов в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 12 месяцев. Беречь от мороза и температур, превышающих 40°С.
- Многие экзотические сорта, такие как палисандр.
- При небольшой нагрузке можно после нанесения последнего слоя лака ходить по поверхности через ночь При времени высыхания между слоями более 1.
- дня проводить матировку по всей поверхности (зерно 120).
- На свежеотлакированные полы можно не раньше, чем через 7 дней класть ковры, другие напольные покрытия или тяжелые предметы.
- Свежеотлакированные полы можно не ранее, чем через 7 дней начинать обрабатывать средством по уходу за паркетом PALLMANN VOLLPFLEGE.
- Регулярный уход за полом с помощью средства Pallmann Vollpflege улучшает оптику поверхности и способствует увеличению срока ее эксплуатации.
- По поверхности проводить влажную (не мокрую!) уборку, избегать нагрузок от стоячей воды.
- Ре к о м е н д уетс я у ч и т ы ват ь и с о бл юд ат ь следующие нормы и правила: DIN 18356 «Паркетные работы» и DIN 18357 «Работы с деревянной брусчаткой».

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

GISCODE W2/DD+, Wassersiegel mit isocyanathaltigem Vernetzer, Lösemittelgehalt unter 5%. Im Sinne der TRGS 617 geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Komp. A: Kennzeichnungsfrei. Komp. B: Enthält präpolymerisierte Isocyanate. Gesundheitsschädlich beim Einatmen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Beide Komponenten: Bei und nach der Verarbeitung gut lüften, Hautschutzcreme und Schutzhandschuhe/ Schutzbrille verwenden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Zu beachten sind u.a.: GefStoffV und TRGS 617, Gefahren-/Sicherheitshinweise auf dem Gebindeetikett, Sicherheitsdatenblatt, Produktgruppeninformation und Musterbetriebsanweisung der Bau-BG für Produkte mit GISCODE W2/DD+. Nach Erhärtung geruchsneutral sowie ökologisch und physiologisch unbedenklich.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit nicht ausgehärtetem Restinhalt sowie nicht ausgehärtete Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall. Produktreste daher sammeln, beide Komponenten mischen, erhärten lassen und als Baustellenabfall entsorgen.

Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen. Die Vielfalt der mitverwendeten Materialien sowie die unterschiedlichen Baustellen- und Verarbeitungsbedingungen können von uns jedoch nicht im einzelnen überprüft oder beeinflusst werden. Die Qualität Ihrer Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch Sie ab. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder anwendungstechnische Beratung einholen. Die Verlegerichtlinien der Belagshersteller sind zu beachten. Mit dem Erscheinen dieses Produktdatenblattes verlieren alle vorausgegangenen Produktdatenblätter ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblatts finden Sie auf unserer Website unter www.pallmann.net. | 02.2020